



Scotch®

Упаковочная лента для сложных применений

375

Техническая информация

Апрель, 2006

Описание продукта	Scotch® упаковочная лента 375 это лента высокого исполнения для сложных применений, используется при запаковке коробок, сращивании и других ответственных упаковочных применений. Этот продукт имеет усиленную гибкую основу и более плотный самоклеющийся адгезив Hot Melt. Эта конструкция гарантирует отличное качество работы ленты в широком диапазоне внешних условий и применений.		
Конструкция продукта	Тип адгезива	Каучуковый самоклеющийся Hot Melt	
	Основа	Двуосно-ориентированная 3M™ полипропиленовая пленка Scotchpro™	
	Цвета	Прозрачный и коричневый	
Характеристики	Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией		
	Адгезия к нержавеющей стали	4,5 Н/10мм	D-3330
	Прочность на разрыв		
	Прямое направление	61,3 Н/10мм	D-3759
	Поперечное направление	122,6 Н/10мм	D-3759
	Удлинение при разрыве	160%	D-3759
	Толщина – Основы		
	Общая	0,051 мм	D-3652
	0,079 мм	D-3652	
Сила захвата на катроне	Более 12 000 минут	D-3654	
Особенности	- Каучуковый самоклеющийся адгезив Hot Melt		
	- 3M™ Scotchpro™ двуосно-ориентированная полипропиленовая основа		
	- Влагостойкость в соответствии с ASTM D-5570		
	- Мгновенное приклеивание к большинству поверхностей, включая картон, содержащий высокий уровень вторично переработанного сырья		
	- Усиленная гибкая основа не позволяет рваться краю ленты на несколько частей		
	- Высокое исполнение ленты гарантирует надежное закрытие		
Доступные размеры	Стандартные ширины	36 мм, 48 мм, 72 мм	
	Диаметр втулки	7,62 см	
	Длины	50 м, 914 м, 1500 м	



Scotch®

Упаковочная лента для сложных применений

375

Техника нанесения	Оборудование для нанесения включает в себя ручные, полуавтоматические и автоматические диспенсеры. Наиболее просто применять Scotch® Упаковочную ленту для сложных применений 375 при комнатной температуре. При более низких температурах, до 0° С, адгезив становится более густым. Однако, однажды нанесенная при рекомендованных условиях, лента хорошо переносит условия хранения и перевозки.
Хранение	Хранить в чистом, сухом месте. При температуре от 4°С до 26°С и относительной влажности от 40 до 50%

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Россия
Отдел промышленных клейких лент
121614 Москва, Россия
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк “Крылатские Холмы”
Tel: (495) 784 7474
Fax: (495) 784 7475
www.3Mrussia.ru

