



8810

Термопроводящая клеепереносящая лента.

Техническая информация

Updated : February 1996
Supersedes : November 1993

Описание продукта

8810 – термопроводящая клейкая лента толщиной 250 мкм с акриловым адгезивом с защитным слоем.

Лента демонстрирует отличную термопроводные и электроизоляционные свойства в сочетании с высокой адгезией.

Типичные применения соединение гибких проводников, монтаж радиаторов и т. п. без нарушения режима теплопереноса.

Физические свойства не для спецификации

Тип адгезива	Акриловый с керамическим наполнителем	3M ref :
Толщина (ASTM D-3652)		
Лента	250 мкм	
Защитный слой	50 мкм	
Защитный слой	Прозрачный полизэфир	
Плотность	1.07 г/сс	
Цвет ленты	белый	
Срок хранения	24 месяца с даты производства при 21°C & 50 % относительной влажности	

Характеристики Не для спецификации

Прочность на сдвиг

Статический сдвиг (323мм²)
указанный масса
удерживается 10,000 минут.

22°C 1000 гр
70°C 1000 гр

Динамический сдвиг

На алюминии, площадь
перекрытия 645 мм²,
скорость движения зажима
12.7 мм/мин

температура	кПа
22°C	1008
70°C	216

Date : February 1996
 9885 Thermally-Conductive
 Adhesive Transfer Tape

**Performance
Characteristics (Cont.)**
 Not for specification purposes

Адгезия к алюминию

90 градусов отслаивание от
 алюминия, скорость
 движения зажимов :350
 мм/мин, 0.13мм фольга из
 анодированного алюминия.

Условия выдержки	Н/м
15 мин при 22°C	515
15 мин при 65°C	806
72 часа при 22°C	840
72 часа при 65°C	986

Общая потеря массы (% летучих материалов)	Измерено после 4 часов при 125°C.	% потери веса < 1.0%
--	--------------------------------------	----------------------

Диэлектрическая проницаемость	ASTM D150
--	-----------

условия	
100 МГц, 23°C	3,2
1 ГГц, 23°C	3,0

Диэлектрическая прочность (Сертифицирован UL (UL – 746A, номер файла E213134)	ASTM D149 (@ 23°C)	>26 kB _{AC} /mm
--	--------------------	--------------------------

**Термическое
сопротивление**

Описание теста: (Внутренний
 3М метод тестирования) с
 помощью ленты известной
 площади соединяется
 транзистор к алюминиевому
 радиатору.
 Затем на транзистор подается
 известное количество
 энергии и измеряется ΔT
 между транзистором и
 радиатором.

Измерения ΔT проводились
 в температурном интервале
 (транзистора) 20°C - 120°C, и
 время выдержки после
 соединения от 1 минуты до
 24 часов.

°C дюйм²/Вт

0.9

Термопроводность

Вт/(м K)

0,6

Date : February 1996
9885 Thermally-Conductive
Adhesive Transfer Tape

Техника нанесения

термопроводящий адгезив этой ленты позволяет быстро и легко соединять поверхности при комнатной температуре с небольшим прижимом. Нет необходимости в длительных циклах отверждения или специальных зажимах необходимых при использовании термоотверждающихся эпоксидных лент. Термопроводящие ленты не имеют цикла отверждения. Есть период, который можно назвать "циклом смачивания", в течение которого происходит смачивание поверхности адгезивом и соединение поверхностей на молекулярном уровне. Адгезив имеет достаточную начальную адгезию, чтобы удерживать соединяемые детали. В зависимости от поверхностей начальная адгезия может составлять от 20 до 50% от конечной прочности.

Оптимальная температура нанесения 21°C . Не рекомендуется нанесение ленты при температурах ниже 16 °C .

Соединяемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Не удаляя защитный слой нанесите ленту на поверхность. Тщательно прижмите с помощью ролика. Удалите защитный слой, соедините поверхности и тщательно прижмите.